

## Fiche technique

## REVÊTEMENTS Revêtements sans fin

## Revêtements sans fin en caoutchouc sur courroie plate, dentée et poly-V

Qualités: Caoutchouc naturel, synthétique et de silicone

Types	CR noir	NBR blanc*	NBR bleu ou gris clair	XNBR beige clair	EPDM vert*	SI gris clair* ou bleu* transpa.*	NR rouge ou blanc*	NR maron
Qualité du caoutchouc	Chloroprène 70 ShA	Nitrile 65 ShA	Nitrile 75 ShA	Nitrile 75 ShA	EPDM 65 ShA	Silicone 40 ShA 30 ShA	Naturel 40 ShA	Naturel 50 ShA
Caractéristique	antistatique résistant à l'huile/gras	*FDA résistant à l'abrasion	résistant à l'abrasion/ l'huile/gras	très résistant à l'abrasion	*FDA, résistant à l'UV/ l'ozone	*FDA peu salissante	*FDA plus haute friction	haute friction
Résistance à la température	100 °C	80 °C	80 °C	100 °C	120 °C	150 °C	60 °C	60 °C

## Dimensions

Longueur	150 – 1999 mm	2000 – 9000 mm	+/- 1 %
Largeur	max. 280 mm	max. 280 mm	+/- 1 mm
Épaisseur	0.5 – 12.0 mm	1.0 – 8.0 mm	+/- 0.1 mm

## Spécialité

Le revêtement est sans jonction.

La surface du revêtement est rectifiée.

Sur demande, nous travaillons les revêtements, par exemple: fraisages divers, perforations etc.

## Livraison des courroies dentées et Poly-V


Les manchons, d'une longueur minimale de 200 mm, sont mis à notre disposition par le client. Sur demande, les manchons seront coupés à la largeur souhaitée.

Fiche technique



REVÊTEMENTS Revêtements sans fin

Perforation, fraisage, façonnage



Perforation, cylindrique




Perforation, conique





Perforation avec fraisage ovale





Perforation avec fraisage transversal





Perforation avec fraisage diagonal




Fraisage transversal



Fraisage diagonal



Fraisage, longitudinal / Rainure



Rainure de guidage

